

ThermoLiner

Material:	Fieltro tejido de poliéster (enfieltrado de agujas) con recubrimiento de PU
Costura/Soldadura:	soldado y sellado en su longitud con una cinta (anchura del sellado : 30 mm.)
Resistencia térmica:	< 80 °C
Inversion:	a partir de 0,3 bares
Espesor :	5 mm.
Secciones:	DN 150 hasta DN 300
Longitud de los rollos:	50 m. o 100 m. (otros consultar)



Con nuestra manga **THERMOLINER** resistente a temperaturas de 80° C, y nuestras resinas térmicas, le ofrecemos la posibilidad de fraguados en en periodos de aprox. 60 minutos.

Importante:

Los parametros para las presiones de inversión indicados, son valores de laboratorio y dependen de la sección de la manga, del su espesor y del estado del fieltro
Nosotros recomendamos hacer pruebas propias bajo las condiciones de la obra, antes de rehabilitar.