

# Información del producto

## Easy T 0530 POX

### Sistema de resinas de laminado

- Sensible a la humedad
- Hohe Zähigkeit
- Tiempo de solidificación : 4 – 5 h ,
- Gute Chemikalienbeständigkeit

#### Descripción del producto:

Easy Pox T 0530 es un endurecedor a base de epoxi, sin disolventes y de baja viscosidad, con una larga duración en envase y una buena velocidad de endurecimiento bajo el efecto del calor.

#### Aplicación :

De modo general, como imprimación para sistemas de recubrimiento sin disolventes y para el pegado sobre superficies críticas y húmedas.

#### Propiedades:

Una vez endurecido, Easy Pox T 0530 es resistente al agua dulce y salada, a las aguas residuales y numerosas lejías, ácidos diluidos, soluciones salinas, aceites minerales, lubricantes, combustibles y muchos disolventes.

La exposición a la radiación UV –a causa del aglutinante- puede modificar el color.

#### Datos técnicos:

Color:	transparente, amarillento o pigmentado
Proporción de mezcla (peso):	100 : 50
Densidad a 23 °C/50% hum. rel.	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 20 °C	aprox. 800 – 1000 mpas.
Tiempo de preparación a 20 °C	aprox. 2 – 4 horas
Resistencia temprana (seco al tacto) a 50 °C	aprox. 65 – 90 min.
	a 60 °C aprox. 55 – 65 min.
	a 70 °C aprox. 25 – 35 min.
	a 80 °C aprox. 20 – 30 min.
<b>Para alcanzar la resistencia definitiva, los tiempos de calentamiento deberán ser como mínimo el doble de largos.</b>	
Endurecimiento al 100 %	7 días (20 °C)
Temp. mínima durante la aplicación	10 °C
Tiempo de almacenaje: en un lugar fresco y seco:	min. 12 meses
Envases:	barril, bidón y hobbock <sup>1</sup>
Cuerpos sólidos:	100 %
Tensión en la capa de adherencia:	grietas grandes de hormigón

Las temperaturas más elevadas acortan la duración en envase y reducen la viscosidad.

Las temperaturas más bajas prolongan la duración en envase y aumentan la viscosidad.

**¡Es imprescindible leer el modo de empleo al verso!**  
(...borrador provisional de traducción sin valor jurídico...)

<sup>1</sup> Barril de apertura total  
Easy Liner GmbH  
Tel. : +49 (0) 234-57988-33

Rombacher Hütte 15  
Fax : +49 (0) 234-57988-55

44795 Bochum  
e-mail : info@easyliner.de